



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

HARZ Labs

Model White Form 2

Техническая документация

Версия 1.1 / РУС
16 Апреля 2020

РАЗДЕЛ 1: ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для печати моделей, с повышенными требованиями к физико-механическим свойствам. Прочный, без усадки и без запаха.

РАЗДЕЛ 2: СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

2.1 Характеристики жидкости

Параметр	Стандарт/метод	Результат (метрическая система)	Результат (имперская система)
Цвет	-	Белый (непрозрачный)	
Запах	-	Без запаха	
Плотность	ASTM D1298	1.1 г/см ³	0.0397 фунт/дюйм ³
Вязкость (20 °C)	ASTM D2393	0.8 Па·с	0.538 фунт/дюйм ³

2.2 Механические свойства

Параметр	Стандарт/метод	Результат (метрическая система)	Результат (имперская система)
Прочность на изгиб	ASTM D790	69.3 ± 4.3 МПа	10.1 ± 0.6 ksi
Модуль упругости при изгибе	ASTM D790	1998 ± 197 МПа	290 ± 29 ksi
Прочность на разрыв	ASTM D638	39.2 ± 4.3 МПа	5.7 ± 0.6 ksi
Относительное удлинение при разрыве	ASTM D638	5.9 ± 2.1 %	
Твердость	ASTM D2240	73 ± 3 по Шору D	
Ударная вязкость по Изоду (без надреза)	ASTM D4812	5.4 ± 0.2 кДж/м ²	2.6 ± 0.1 фут-фунт/дюйм ²

2.3 Специальные параметры

Параметр	Стандарт/метод	Результат
Растворимость (24 ч)	ASTM D3132	≤ 0.01 %
Водопоглощение (24 ч)	ASTM D570	≤ 0.47 %

Вышеуказанная информация считается точной и представляет собой наилучшие данные, доступные нам в настоящее время. Имперские значения преобразуются из метрических и приведены только для справки. Все образцы были напечатаны и постобработаны в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией HARZ Labs. Представленные здесь результаты получены на материалах, постобработанных в соответствии с вышеуказанными инструкциями и могут отличаться, если установленные протоколы не соблюдаются. Пользователи должны проводить свои собственные исследования, чтобы определить, подходят ли свойства материалов под конкретные цели. HARZ Labs LLC (ООО «ХАРЦ Лабс») не несет ответственности за любые претензии, убытки или убытки любой третьей стороны или за упущенную выгоду, а также за любые специальные, косвенные, случайные или примерные убытки, при их возникновении, даже если ООО HARZ Labs (ООО «ХАРЦ Лабс») было сообщено о возможности такого ущерба.