

Диэлектрическая проницаемость Industrial Rigid Black

Диэлектрическая проницаемость на частоте 10 ГГц

epsilon 2.151 ± 0.006

Тангенс угла диэлектрических потерь

tangent: 0.0226 ± 0.0002

