

Диэлектрическая проницаемость Industrial ABS

Диэлектрическая проницаемость на частоте 10 ГГц

epsilon 2.200 ± 0.006

Тангенс угла диэлектрических потерь

tangent: 0.0218 ± 0.0002

